

Pfenning "CombiStabil-Rinne"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m Rinne in gebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning CombiStabil-Vollverbund-Muldenrinnen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Vollverbund-Muldenrinne aus Beton mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit integrierter Fugensicherung.</p> <p>Rinnenführung in Kurven mit Radien von 2 m bis 8 m ist mit systemidentischen Bogenelementen unter Beibehaltung der Verbundwirkung auszuführen. Für Radien > R 8 m sind Geradsteine zu verwenden.</p> <p>Unterbeton, C20/25, 15 cm dick in Schalung herstellen und durch stampfen verdichten, Pflasterbett aus geeignetem frost- und tausalz widerstandsfähigem Pflasterbettungsmörtel, Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm, „frisch in frisch“ aufbringen und Rinnensteine in geplanter endgültiger Höhe hammerfest versetzen.</p> <p>Rinnenelemente wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Frost- und tausalz widerstandsfähigen Pflasterfugenmörtel als Werk trockenmörtel, Druckfestigkeit im eingebauten Zustand min. 30 N/mm² max. 40 N/mm², nach Herstellervorschrift mischen und vollfugig einschlänmen.</p> <p>Rinne vor Abbinden des Mörtels von Rückständen reinigen. Bewegungsfugen im Abstand von 7 m und an Straßenabläufen durch Einlegen einer Trennscheibe aus Neukautschuk-RC-Material herstellen. Fugenspalt 3 cm tief freilegen und nach ZTV Fug-StB füllen.</p>	

Pfenning "CombiStabil-Rinne"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Rinnenbreite: <input type="checkbox"/> 30,5 cm, Einzelelemente 12,5 x 30,5 x 14,2/15 cm, Stich 0,8 cm</p> <p> <input type="checkbox"/> 50 cm, Einzelelemente 15,0 x 50 x 13,0/15 cm, Stich 2,0 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> Farbe nach Wahl des AG aus dem Programm des Herstellers</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Oberfläche nach Wahl des AG aus dem Programm des Herstellers</p> <p>Hersteller:</p> <p style="text-align: center;">Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	